

Прозрачный лак QUICKLINE® QC-7700



Блестящий результат по доступной цене



Прозрачный лак QC-7700: преимущества

Легко наносится и полируется

Быстро сохнет на «отлип»

Образует прочное, износостойкое финишное покрытие с отличным глянцем

«Играя» разбавителями Quickline, позволяет получить разную толщину и шагрень






Правильный выбор

QUICKLINE®
Refinishing Products



Техническая документация



Описание	Quickline QC-7700 – универсальный 2К акрил-уретановый лак, предназначенный для всех видов ремонта: от мелкого ремонта и окраски отдельных деталей до полного переокраса автомобиля.	
Продукт и добавки	Лак: Отвердитель: Разбавитель:	QC-7700 Лак QUICKLINE QH-4700 Отвердитель QUICKLINE (15-35 °С) QH-5210 Разбавитель QUICKLINE Быстрый (15-25 °С) QH-5220 Разбавитель QUICKLINE Стандартный (20-30 °С) QH-5230 Разбавитель QUICKLINE Медленный (25-35 °С)
Подготовка поверхности	См. техническую документацию на базовую эмаль QUICKLINE . Максимально допустимое время выдержки нанесенного базового слоя перед нанесением лака QC-7700 составляет 24 часа. Если вы собираетесь наносить лак по истечении этого времени, тщательно заматируйте поверхность и нанесите свежий слой базовой эмали.	
Смешивание 	Лак QUICKLINE QC-7700 Отвердитель QUICKLINE QH-4700 Разбавитель QUICKLINE QS-5210/20/30 Время жизни готовой смеси: Вязкость смеси при 20 °С	По объему: 2 части 1 часть 0,3 части (10%) 5–6 часов 16–18 сек. DIN4
Краскопульт 	Стандартный: HVLP:	Сопло 1.3–1.4 мм, давление воздуха от 2 до 2,5 бара Сопло 1.2–1.4 мм, давление воздуха – см. инструкции производителя краскопульты
Нанесение 	Нанесите 2 полных слоя. Толщина сухой пленки лака 45–50 мкм.	
Межслойная выдержка 	Между слоями: Перед сушкой:	10–15 минут между слоями при 20 °С 10 минут при 20 °С
Сушка 	Воздушная сушка: 20 °С Принудительная сушка: 60 °С ИК Сушка:	16–18 часов 30 минут 15–20 минут
Полировка рекомендуется через 1 час после принудительной сушки		
Матовое покрытие	Для получения матового покрытия на лаке, следует смешать QC-7700 Лак с матовой добавкой QBC-90 в пропорции 1 : 1. Пропорции смешивания с отвердителем не меняется. Степень блеска покрытия 20%.	