

1К НАПОЛНИТЕЛЬ BODY 961 ЕТЧН

ОПИСАНИЕ:

Высококачественный наполнитель – праймер на основе комбинации поликарбоната/полиэстера и гидроакрилатовой смолы относящийся к 1К – системе. Предназначен для местного и полного ремонта лакокрасочного покрытия. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную изоляцию нижних слоев. Наполнитель допускает нанесение слоев нормальной и средней толщины, отлично растекается, хорошо заполняет поры и риски, легко шлифуется. Подлежит покрытию любыми видами красок. Обладает протравливающими свойствами и может наноситься на многие виды металла.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:


- нержавеющая сталь
- сталь
- алюминий
- оцинкованная сталь
- заводское лакокрасочное покрытие
- ламинаты полизифирные
- полизифирные шпатлевки
- грунты и 1К – наполнители

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

При воздушной сушке минимальная температура +15°C. Не применять методом «мокрым по мокрому». Для контроля шлифовки используйте проявочное покрытие BODY 511 FLAT GUIDE. В случае проявления дефектов на поверхности, они могут быть устранены с помощью 2К и 1К-шпатлевок. Использовать только на отшлифованных поверхностях.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешивать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания. Нанести пистолетом слои с толщиной не более 30-60 мкм. с промежуточной выдержкой. Минимальная температура нанесения +15°C.



Грунт	100	Cap 4 / 23° C	1,5 - 1,8 мм	HVLP	10 мин / 23°C	45 мин / 23°C	3-5 мин	P320 - P500	P600 - P1000
Рас-ль	50	DIN 53211	3 - 4 бар	1,5 - 1,8 мм	20-25 сек	2 бар	2x=50-120 мкм		

Плотность	1,2 кг/л (20°C)
Точка возгорания	Более 25°C
Содержание сухого остатка	45%
Расход материала	10 м²/л/50 мкм
Время обработки	Около 2 часов в зависимости от температуры.
Цвет	Серо-бежевый.
Упаковка	1л.
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 12 месяцев (температура +5° до + 35°C, при относительной влажности не более 80%).