





1К ГРУНТ АЭРОЗОЛЬНЫЙ

MOBHEL®

LOW VOC = Низкое содержание летучих органических соединений

Однокомпонентный грунт без содержания хроматов, прост и удобен в работе. Отличная антикоррозийная защита. Совместим с любым MOBHEL грунтом-наполнителем. Имеет более тонкую структуру по сравнению с 1К Грунтом-наполнителем аэрозольным. Используется для защиты стали, в том числе оцинкованной и алюминия. Допускает нанесение финишных покрытий.

УПАКОВКА	Упаковка: 12 x 520 мл	Артикул: 48079206A – белый 40926402A – серый 40707102A – оливковый 48079306A – черный
ТИП ПОДЛОЖКИ	Сталь, оцинкованная сталь, алюминий. Может быть использован для грунтования металлических деталей при контактной сварке.	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Количество слоев: 1 – 2 слоя = 10 – 15 мкм
		Межслойный интервал: 3 – 5 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C: сушка «на отлип»: 1 – 2 слоя до 15 мин полное высыхание: 1 час
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ		Нанесение: Грунты-наполнители MOBHEL. При толщине пленки 1К грунта более 15 мкм все финишные покрытия MOBHEL. При необходимости получить более толстослойное наполняющее покрытие воспользуйтесь аэрозольным MOBHEL 1К грунтом-наполнителем вместо аэрозольного MOBHEL 1К грунта*.