



Антигравий HS предназначен для создания плотного эластичного покрытия, защищающего от ударов камней и воздействия бензина, масел, воды и солей, обладающего шумоизоляционными и антикоррозионными свойствами. Может окрашиваться любыми лакокрасочными материалами методом "мокрый по мокрому". Возможно нанесение толстослойного покрытия в один слой, не склонен к потекам.

Цвет: серый, чёрный

Фасовка: 1 л

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание

Алюминий, оцинкованная сталь – обезжиривание, обработка матирующим полотном красного цвета, обезжиривание

Черная сталь – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание

Нанесение

Диаметр сопла	2,5-4,0 мм
Давление	2,0-4,0 атм
Дистанция	20-25 см
Число слоёв	2-3
Толщина одного слоя	150 мкм
Теоретический расход	1 л на 3 м ² (100 мкм)
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Форсированная сушка при +60°C	30 минут
Воздушная сушка при +20°C	2 часа

Последующие покрытия: любые лакокрасочные материалы

Срок годности 24 месяца



3-5'



P = 2,0-4,0 bar
x2-3



10'



30'/60°C
2h/20°C