



Шовный кистевой герметик предназначен для герметизации металлических стыков и сварных швов при кузовном ремонте. Обладает отличными антикоррозионными и звукоизолирующими свойствами. Легко наносится, образует эластичное покрытие. Имитирует заводской шов. Стоек к воздействию масел, воды, бензина и других агрессивных сред. Не требует разбавления!
Плотность: 1,2 г/см³. **Фасовка: 0,8 кг.**

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание
Алюминий, черная и оцинкованная сталь – обезжиривание, обработка абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание (допускается нанесение Brush Sealant на фосфатирующие грунты Washprimer CF/ Washprimer CF 1+1 через 30 минут сушки при +20°C)

Нанесение

Рекомендуемая толщина 0,5-4 мм
Число слоёв 1
Температура +15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C 6 часов

Обработка

Нанесение грунтов и эмалей методом
"мокрый по мокрому" через 1 час

Последующие покрытия: любые лакокрасочные материалы

Срок годности 12 месяцев



до 1мм
6h/20°C